

NEOLUBE® OPEN GEAR AEROSOL**VYSOKO ADHÉZNE MAZIVO V SPREJI PRE OCEĽOVÉ LANÁ, REŤAZE A OTVORENÉ OZUBENÉ PREVODY****POPIS**

NEOLUBE OPEN GEAR je vysoko adhézna komplexná kvapalina v spreji s dobrými penetračnými, vysoko priľnavými a antikoroziívnymi vlastnosťami, určená na mazanie lán, reťazí a otvorených prevodov vystavených vysokým vibráciám. Produkt nie je citlivý na prašné ani mokré prostredie. Je vodeodolný aj voči striekajúcej vode. Obsahuje veľké množstvo tuhých mazív, prísady proti opotrebovaniu a antikoroziívné prísady. Poskytuje optimálny účinok v extrémnych podmienkach.

NEOLUBE OPEN GEAR je formulovaný za použitia prísad na ochranu proti vysokým tlakom a proti opotrebovaniu, najmä oceľových lán a reťazí, ale aj kladkostrojov. Znižuje riziko deformácie v prípade náhleho zaťaženia kábla. Obsahuje veľmi jemné častice tuhých mazív, ktoré zaisťujú spoľahlivé a bezpečné mazanie s vynikajúcou schopnosťou prenikania medzi vlákna a dráty.

NEOLUBE OPEN GEAR vzdoruje extrémnym exteriérovým podmienkam ako chladu, vlhkosti, postreku vodou, solnej atmosfére, prerušovanému alebo trvalému ponoreniu. Poskytuje trvalú ochranu proti korózii pri skladovaní káblov a reťazí v exteriéri.

POUŽITELNÝ V ROZMEDZÍ -20°C až +80°C**NEOLUBE OPEN GEAR NEOBSAHUJE METYLÉN CHLORID****OBLASTI POUŽITIA**

- mobiliár a prístavné vybavenie, priehradý, zaplaviteľné uzávery, podvodné uzávery, plavebné komory, zariadenia hydroelektrární, reťaze, káble, ložiskové zostavy, vretená, navýjacie hlavy
- mazanie strojných zariadení v cementárskom, ťažobnom a oceliarskom priemysle, mazanie dopravníkových systémov
- mazanie ťažných reťazí, káblov, navijakov a ich komponentov
- manipulačné zariadenia, mostové žeriavy, žeriavové príslušenstvo, návesové točnice
- mazanie oceľových lán pri výrobe, predimpregnovanie a viazanie káblov
- montáž a mazanie valčekových reťazí, reťazí s dutými nitmi, API reťazí
- údržba mechanických atrakcií a kolotočov

SPÔSOB POUŽITIA

Zatraste plechovkou, nastriekajte na čistý povrch približne 15 cm od povrchu. Sprej je použiteľný v každej polohe.

BALENIE

650 ml sprej

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špeciálne ikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



← POHONNÝ
PLYN
3%

← PRODUKT
97%

3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ**iBiotec® Tec Industries® Service**

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur




Tec Industries service


Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850****www.seetrade.sk**

NEOLUBE[®] OPEN GEAR AEROSOL


VYSOKO ADHÉZNE MAZIVO V SPREJI PRE OCEĽOVÉ LANÁ, REŤAZE A OTVORENÉ OZUBENÉ PREVODY



Všetky laná určené, či už na ťahanie alebo zdvíhanie, extrakciu a trakciu, vrátane osobnej dopravy, prichádzajú do kontaktu prostredníctvom veľkého počtu mikrokontaktov prebiehajúcich na povrchu telies. Deformácia kovov, vibračné javy, oscilácie, krutové namáhanie, trenie a údery.



V prípade viacnásobne zakrúteného počtu prameňov sa kontaktné plochy s remenicami alebo bubnami zmenšujú. Protiotáčacie zariadenia znižujú problémy s torziou.



Väčšina výrobcov poskytuje vnútorné mazanie káblov. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia sú vnútorné mazivá kompatibilné s vonkajšími mazivami, čo platí aj v prípade iBiotec Neolube Open Gear.

APLIKAČNÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Rozsah prevádzkovej teploty	-	-20 +80	° C
Korózia na medi 24h pri teplote 100°C	ISO 2160	1b	hodnota
Strata vyparovaním 22h pri teplote 121°C	ASTM D 972	13,8	%
4-gulôčkový test	ASTM D 2266 / ISO 20. 623		
Priemer stopy		0,62	mm
Index zaťaženia zvarom		3800	N
SRV test	ASTM D 5707	0,18	koeficient
Test oxidácie olejov ponorením	FTM 791	1,5	%
Potlačenie prevádzkového hluku	FAG MMG 11	1	kategória
Maximálna prevádzková rýchlosť	-	0,0001	m/s-1
Test vypierateľnosti v ložisku vodou pri teplote 80°C	ASTM 1264	0,2	%
Test počiatku krútiaceho momentu za studena pri teplote -20°C	ASTM D 1478-63	10	N.cm

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk

NEOLUBE[®] OPEN GEAR AEROSOL

VYSOKO ADHÉZNE MAZIVO V SPREJI PRE OCEĽOVÉ LANÁ, REŤAZE A OTVORENÉ OZUBENÉ PREVODY

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKA	ŠTANDARD	HODNOTA	JEDNOTKA
Fyzický vzhľad	vizuálny	viskózna tekutina	-
Farba	vizuálny	tmavohnedá	-
Charakteristický zápach	čuchový	mierny	-
Hustota pri 20°C	NF EN ISO 12.185	850	g/l
Podstata tuhých mazív	-	grafit	-
Podstata základového oleja	-	hydrokARBÓN/polymér	-
Kinematická viskozita	NF EN ISO 3,104		
základového oleja pri 40°C		180	mm ² /s-1
základového oleja pri 100°C		98	mm ² /s-1
Sulfátový popol	NT 60.144	< 1.5	%
Index kyslosti (ai)	EN 14,104	< 1	mg(KOH)/g
Hodnota vzplanutia v uzavretom tégliku	NF EN 22.719	150	°C
Hodnota samovznietenia	ASTM E 659	> 200	°C
Bod mrznutia	ISO 3016	-25	°C
Impurity	FTMS 791 3005		
> 25 µ		0	číslo/ml
> 75 µ		0	číslo/ml
> 125 µ		0	číslo/ml

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zmluvy a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastníctvom Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec[®] Tec Industries[®] Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

www.seetrade.sk